

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type	SKP 46.2		Datenblatt Nr.	
Material	Leinen		40-462.03	
Bandoberfläche	Papiertseite Mittelzone beschichtet			
Bandstärke ⁽¹⁾	0,67 mm			
Band- Querflexibilität	hoch			
Temperaturbeständigkeit	bis 120 °C			
Verschleißfestigkeit	hoch			
Bruchkraft	1050 N/cm	-8,0 %		
Dehnung des Endlosbandes bei 150 N/cm Vorspannung	0,90 %	± 0,2 %		
Reibwert ⁽²⁾	zum Papier zum Format	0,65 µ 0,20 µ		± 0,1 µ ± 0,1 µ
Toleranzen	Länge Breite Stärke Taumelschlag	+ 1,0 % / - 0,0 % + 0,0 mm / - 0,5 mm + 0,05 mm / - 0,02 mm max. 0,8 mm (max. 1,2 mm ab 4000 mm Bandlänge)		
Empfohlen für Filterfertigung	KDF 2 KDF 3	PM 5 FR 4		

(1) - Bei Messdruck von 0,7 N/cm² (2) - Durchschnittswerte ermittelt nach SCHLATTERER Prüfnorm MSN 98.105

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.

Stand:
22.04.2004

Copyright ESBAND