

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		PU 0/6+SI		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	100610
Zugschicht		ohne - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan glatt	Silikon Deckhaut	
Härte		55 ± 7 Shore A	30 ± 5 Shore A	
Abriebfestigkeit		hoch	sehr gering	
Lebensmitteleinsatz		nein	-/-	
Reibwert gegen	Stahl Papier	0,4 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	1,0 ± 0,1 µ 0,9 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 60 °C		
Antistatik		nein		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		280 N		
Banddehnung bei	10 N 20 N 30 N	7,5 bis 8,5 % 18,0 bis 20,0 % 33,0 bis 37,0 %		
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		1,5 ± 1 N		
Kleinster Scheibendurchmesser*		8 mm		
Herstellungsmaße	Länge Breite Dicke	96 bis 2400 mm 3,0 bis 600 mm 0,9 bis 10,0 mm		
Toleranzen	Länge Breite Dicke	± 2,0 % (min. +/- 2,5 mm) ± 1,0 mm ± 0,2 mm		
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 20.09.2012