

# Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		PU 0/6		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	10060
Zugschicht		ohne - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan geschliffen	Polyurethan geschliffen	
Härte		55 ± 7 Shore A	55 ± 7 Shore A	
Abriebfestigkeit		hoch	hoch	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen		Stahl Papier	0,4 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit				-10 bis + 60 °C
Antistatik		nein		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		140 N		
Banddehnung bei		8,5 bis 9,5 %		
10 mm endloser Breite*		33,0 bis 35,0 %		
		72,0 bis 76,0 %		
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		1,5 ± 1 N		
Kleinsten Scheibendurchmesser*		8 mm		
Herstellungsmaße		200 bis 2400 mm		
Länge		3,0 bis 600 mm		
Breite		0,9 bis 10,0 mm		
Dicke				
Toleranzen		± 2,0 % (min. +/- 2,5 mm)		
Länge		± 1,0 mm		
Breite		± 0,1 mm		
Dicke				
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 28.01.2004