

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		SNE Elastik		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	20062
Zugschicht		ohne - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan grau geschliffen	Polyurethan grau geschliffen	
Härte		80 ± 5 Shore A	80 ± 5 Shore A	
Abriebfestigkeit		hoch	hoch	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen	Stahl Papier	0,3 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	0,3 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit		-20 bis + 100 °C		
Antistatik		nein		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		on request		
Banddehnung bei 10 mm endloser Breite*		on request		
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		4,8 ± 2 N		
Kleinster Scheibendurchmesser*		10 mm		
Herstellungsmaße	Länge Breite Dicke	200 bis 1500 mm 5,0 bis 300 mm 0,6 bis 3,0 mm		
Toleranzen	Länge Breite Dicke	± 2,0 % (min. +/- 2,5 mm) ± 1,0 mm ± 0,1 mm		
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 06.02.2012