

# Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		HT 4011		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	41101
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe		
Beschichtung		Hytrel® geschliffen	Textil	
Härte		40 ± 5 Shore D	-/-	
Abriebfestigkeit		hoch	-/-	
Lebensmitteleinsatz		nein	-/-	
Reibwert gegen		Stahl Papier	0,5 ± 0,1 µ	0,1 ± 0,1 µ
			0,5 ± 0,1 µ	0,3 ± 0,1 µ
Temperaturbeständigkeit		-40 bis + 100 °C		
Antistatik		ja		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		1700 N		
Banddehnung bei		100 N 300 N 600 N	0,3 bis 0,4 %	
10 mm endloser Breite*			1,0 bis 1,2 %	
			4,0 bis 5,0 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		280 ± 30 N		
Kleinsten Scheibendurchmesser*		20 mm		
Herstellungsmaße		Länge	540 bis 5660 mm	
		Breite	5,0 bis 600 mm	
		Dicke	1,0 bis 3,0 mm	
Toleranzen		Länge	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm)	
		Breite	± 0,5 mm	
		Dicke	± 0,1 mm	
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 07.07.2009