

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		PU 11		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	11102
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan geschliffen	Polyurethan geschliffen	
Härte		55 ± 7 Shore A	55 ± 7 Shore A	
Abriebfestigkeit		hoch	hoch	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen	Stahl Papier	0,4 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	0,4 ± 0,1 µ 0,8 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 60 °C		
Antistatik		möglich		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		1500 N		
Banddehnung bei	100 N 300 N 600 N	0,3 bis 0,5 % 1,2 bis 1,7 % 5,5 bis 6,0 %		
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		230 ± 30 N		
Kleinster Scheibendurchmesser*		15 mm		
Herstellungsmaße	Länge Breite Dicke	200 bis 5000 mm 3,0 bis 800 mm 1,3 bis 10,0 mm		
Toleranzen	Länge Breite Dicke	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm) ± 0,5 mm ± 0,1 mm		
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 28.01.2004