

# Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		SPU 11		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	11100-1
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan geschliffen	Textil	
Härte		55 ± 7 Shore A	-/-	
Abriebfestigkeit		hoch	-/-	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen		Stahl Papier	1,0 ± 0,1 µ	0,3 ± 0,1 µ
			1,0 ± 0,1 µ	0,4 ± 0,1 µ
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 60 °C		
Antistatik		möglich		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		1250 N		
Banddehnung bei		100 N 300 N 600 N	0,3 bis 0,5 %	
10 mm endloser Breite*			1,2 bis 1,7 %	
			5,0 bis 5,5 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		230 ± 30 N		
Kleinsten Scheibendurchmesser*		12 mm		
Herstellungsmaße		Länge	550 bis 3300 mm	
		Breite	3,0 bis 550 mm	
		Dicke	1,0 bis 1,5 mm	
Toleranzen		Länge	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm)	
		Breite	± 0,5 mm	
		Dicke	± 0,1 mm	
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 25.07.2007