

# Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		NR 22		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	22209
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe		
Beschichtung		NBR glatt	XNBR profiliert	
Härte		70 ± 5 Shore A	75 ± 5 Shore A	
Abriebfestigkeit		mittel	hoch	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen		Stahl Papier	0,4 ± 0,1 µ	0,4 ± 0,1 µ
			0,5 ± 0,1 µ	0,6 ± 0,1 µ
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 100 °C		
Antistatik		nein		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		3400 N		
Banddehnung bei		100 N	0,2 bis 0,3 %	
10 mm endloser Breite*		300 N	0,7 bis 0,8 %	
		600 N	1,6 bis 1,7 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		375±15 N		
Kleinsten Scheibendurchmesser*		20 mm		
Herstellungsmaße**		Länge***	400 bis 4800 mm	
		Breite	3,0 bis 420 mm	
		Dicke	1,3 bis 3,2 mm	
Toleranzen		Länge	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm)	
		Breite	± 1,0 mm	
		Dicke	± 0,15 mm	
*bezogen auf kleinste Dicke ** Mögliche Breiten sind abhängig von der zu produzierenden Länge *** Innenlänge				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 21.11.2008