

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type	KBL 14		Datenblatt Nr.
Material	Polyamid		60-14.01
Bandstärke ¹⁾	0,70 mm		
Oberflächenstruktur	Tabakseite	rau	
	Laufseite	rau	
Tabakmitnahme	gut		
Temperaturbeständigkeit	80 °C		
Verschleißfestigkeit	gut		
Lebensmitteleinsatz	FDA 21 CFR 177.1500		
Luftdurchgang ²⁾	40 m ³ /h	± 3 m ³ /h	
Bruchkraft ³⁾	550 N/cm	- 8,0 %	
Dehnung des Endlosbandes bei 150 N/cm Vorspannung	1,70 %	+ 0,3 % - 0,2 %	
Lieferbare Bandbreiten	6,20 mm bis 10,20 mm		
Toleranzen	Länge ^{4) 6)}	+ 0,00 % / - 1,50 %	
	Breite	+ 0,00 mm / - 0,60 mm	
	Stärke ¹⁾	+ 0,05 mm / - 0,02 mm	
Empfohlener Verwendungszweck ⁵⁾ Tabaktransport	LOG SASIB PASSIM	LOGA MARK 10 PROTOS	
¹⁾ Bei einem Messdruck von 0,5 N/cm ² ; ²⁾ Luftdurchgangsprüfung nach MSN 85.001, Bandbreite 9,2 mm; ³⁾ Ermittelt im Einzelstrang nach SCHLATTERER Prüfnorm MSN 77.100; ⁴⁾ Produzierbare Länge 2000 mm bis 7500 mm, andere Längen auf Anfrage; ⁵⁾ Der Einsatz in anderen Bereichen bedarf der vorherigen Rücksprache mit der Max Schlatterer GmbH & Co. KG. Produzierbare Länge 2000 mm bis 7500 mm, andere Längen auf Anfrage; ⁶⁾ Abhängig von den Lagerbedingungen können Saugbänder aus Polyamid bis zu 2,0 % schrumpfen.			
			Stand: 04.11.2021

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.

© ESBAND