



Schlatterer  
**Esband**

# Produkt - Datenblatt

ESBAND Type	FX 11		Datenblatt Nr.  81102
	1. Seite	2. Seite	
Zugschicht	Polyester		
Beschichtung	TPU glatt	TPU T-Profil	
Härte <sup>6)</sup>	80 ± 5 Shore A	80 ± 5 Shore A	
Abriebfestigkeit	hoch	hoch	
Lebensmitteleinsatz	FDA	FDA	
Reibwert gegen Stahl <sup>5)</sup> Papier <sup>5)</sup>	mittel mittel	niedrig hoch	
Temperaturbeständigkeit	-20 bis 80 °C		
Antistatik	nein		
Reißfestigkeit pro mm endloser Breite (Achslast) <sup>1)</sup>	100 N		
Banddehnung bei 1 mm endloser Breite <sup>1)</sup>	10 N 30 N 60 N	0,3 bis 0,5 % 1,3 bis 1,7 % 5,0 bis 5,8 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 1 mm endloser Breite <sup>1)</sup>	23 ± 2 N		
Kleinster Scheibendurchmesser <sup>1)</sup>	20 mm		
Herstellungsmaße <sup>2)</sup> Länge <sup>3)</sup> Breite Standarddicke	480 bis 4000 mm 5 bis 900 mm 1,1 mm		
Toleranzen Länge Breite Dicke	± 0,5 % (min ± 2,5 mm) ± 0,5 mm ± 0,15 mm		

<sup>1)</sup>bezogen auf Standarddicke; <sup>2)</sup>Mögliche Breiten sind abhängig von der zu produzierenden Länge; <sup>3)</sup>Innenlänge; <sup>4)</sup>muss noch getestet werden;  
<sup>5)</sup>>0,79 = Sehr Hoch, 0,60-0,79 = Hoch, 0,40-0,59 = Mittel, 0,20-0,39 = Niedrig, <0,20 = Sehr Niedrig; <sup>6)</sup>Gemessen nach DIN ISO 7619-1

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.

Stand:  
20.07.2021